

STUCCO CHAGO GRUESO BLANCO

RECUBRIMIENTO BLACO BASE CEMENTOSA PARA INTERIORES Y EXTERIORES

DESCRIPCION: Es un recubrimiento elaborado a base de carbonato de calcio blanco sólido, fibras, cementantes y diversos productos químicos. El cual está diseñado para para espesores de 5mm a 25 mm (25mm a varias capas).

USOS: Es un recubrimiento que por sus características nos funciona para muros de block, ladrillo, aplanado y concreto precolado, así como plafones de bovedilla normal y "casetón".

PREPARACION: En un recipiente limpio "cubeta 19 L" libre de grasas poner 6 - 7 litros de agua agregar el material poco a poco hasta obtener una pasta homogénea dejar reposar 5 minutos volver a mezclar y aplicar. (Preparación equivalente a una cubeta)

VENTAJAS: Su composición química nos ayuda especialmente para zonas tropicales con climas muy agresivos. sustituye al aplanado tradicional, fluidez en su aplicación. (buena trabajabilidad). - no es flamable, ni toxico. Debido al contenido de fibra orgánica no fisura. Buena adherencia, buen tiempo abierto. buena blancura. (cuando el producto es blanco). Buena resistencia a la compresión y tensión.

RECOMENDACION: Se recomienda sellar el muro. Usar sellador al 3x1 y dejar secar mínimo 6 hora. Realizar tramos completos en muros. si se va a aponer a un espesor mayor de 1.2 cm. Se recomienda hacerlo en dos capas.

INFORMACION TECNICA

Consistencia	Pastosa
Color	Blanco
Rendimiento 40 kg en block	De 5 a 7 m ² , según sustrato (2 manos)
Rendimiento 40 kg sobre Aplanado	De 6 a 10 m ² , según sustrato (2 manos)
Rendimiento 40 kg en precolado	De 14 a 16 m ² , (Muro Sellado) (2 manos)
Granulometría	Media malla, -20 a malla -325
Olor	Cementoso
PH	10 a 11
Peso especifico	1.3 KG/LT
Estabilidad	6 meses en lugar seco y fresco
Secado	0.5 hora inicial, 24 hora final
Absorción al agua	0.30 % las primeras 24 hora
Resistencia a la flexión	20 kg/cm ²
Resistencia a la compresión a 8 días.	>50 kg/cm ²

EL MEJOR SURTIDO EN PASTAS



